



Изменение №4 к ТУ 5471-001-45982058-2014

1. Лист 11 В пункте 3.5 абзац «Критические дефекты (А)» изложить в новой редакции:

Критические дефекты (А)

- Отклонение внутренних размеров более допуска.
- Расклейка составляющих материалов гофрированного картона более допуска.
- Торцевое сопротивление гофрированного картона (ЕСТ) менее нормы
- Расклейка по соединительному клапану.
- Ящики склеены внутри и друг с другом.
- Отсутствие биговок (рилевок) по линиям сгиба.
- Трещины на внешней стороне ящика по линиям сгиба клапана.

2. Лист 14 Приложение А изложить в новой редакции:

Технические характеристики гофропродукции

Марка по ГОСТ 52901-2007	Марка по ТУ ЗАО «Пэкэджинг Кубань»	Сопротивление продавливанию (BST), кПа	Сопротивление сжатию (ЕСТ), кН/м	Влажность, %
Т-21	Т-210	Не регламентируется	2,2	5,0-12,0
Т-22	Т-220	Не регламентируется	3,0	5,0-12,0
Т-23	Т-230	Не регламентируется	3,8	5,0-12,0
Т-24	Т-240	Не регламентируется	4,6	5,0-12,0
Т-25	Т-250	Не регламентируется	5,4	5,0-12,0
Т-26	Т-260	Не регламентируется	6,2	5,0-12,0
Т-27	Т-270	Не регламентируется	7,0	5,0-12,0
П-31	Т-310	Не регламентируется	5,0	5,0-12,0

П-32	П-320	Не регламентируется	6,0	5,0-12,0
П-33	П-330	Не регламентируется	8,0	5,0-12,0
П-34	П-340	Не регламентируется	10,0	5,0-12,0
П-35	П-350	Не регламентируется	12,0	5,0-12,0
П-36	П-360	Не регламентируется	15,0	5,0-12,0

Требуемый показатель BST (сопротивление продавливанию, кПа) и BCT (сопротивление ящика сжатию, Н), устанавливается в технологической карте на конкретные виды гофропродукции и согласовывается с заказчиком.

Разработал:


Специалист по СМК _____  _____ Сорочинская Н.П.

Согласовано:

Менеджер ООК _____  _____ Попп И.Н.

Инженер-технолог гофроагрегат _____  _____ Замараев С.П.

Инженер-технолог ПВА _____  _____ Минеев С.П.

Директор завода _____  _____ Галушкин А.В.